

BARNIZ ACRÍLICO MATE W 2450-45 R-49609

APLICACIONES

El BARNIZ ACRÍLICO W 2450-45 R-49609 es una dispersión acuosa de resinas sintéticas de acabado MATE, de excelente transparencia que asegura la densidad de los colores, que ha sido especialmente diseñado para la impresión húmedo sobre húmedo en máquinas Offset de varios colores, equipadas con torre de barnizado en línea (convencional o con rodillo anilox). También puede ser aplicado por flexografía o en máquina barnizadora. Este producto, una vez seco es inodoro y libre de sabor.

SOPORTES

Papeles y cartoncillos impresos o no con tintas offset, base agua o base solvente.

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad de suministro: 30 seg. CF4 Aprox.

PH: 8.3 unidades de ph

Contenido en sólidos: 38% ± 4 en peso.

Barnizado a doble cara: Sí.

Resistencia al roce: Buena..

Resistencia al agua: Buena.

Slip: Bueno.

Secado : Rápido.

Resistencia a blocking: Buena.

Brillo: No. Alto grado de mateado.

Peso específico: 1.04 g/cm³.

Encolabilidad: Limitada, recomendamos prueba previa.

Sobrebarnizado con UV: Adecuado.

Nota: Utilizar tintas resistentes a disolventes y álcalis. Agitar bien antes de ser usado.

Información técnica

Edición: 1
Fecha: 15.05.15
Página 2 de 2

DISOLVENTES

Diluir sólo con agua, o mezclas agua/alcohol.

LIMPIEZA

La limpieza se puede llevar a cabo fácilmente con agua cuando la laca no está totalmente seca, en caso contrario utilizar nuestro Limpiador Energic WB R-28929.

ALMACENAJE

Protejerlo de calores y heladas.